

# Niboplan 300

## STĚRKOVACÍ A NIVELAČNÍ HMOTA

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY

- s nepatrným pnutím
- samorozlévací, lepší rozliv ve slabé vrstvě
- vhodná pro čerpání
- zlepšená brouditelnost
- prodloužená doba zpracovatelnosti
- vhodná pro nastavení pískem

#### OBLASTI POUŽITÍ

Niboplan 300 slouží ke stěrkování před pokládáním podlahových krytin, k vyrovnávání a nivelizaci potěrů, rychlopotěrů a betonových stropů v tloušťkách do 20 mm. Pro vrstvy nad 10 mm musí být směs nastavena ostrým pískem zrnitosti 0–4 mm. Díky zraní s nepatrným pnutím je použití možné i při vyrovnávání a vyhlazování potěru z litého asfaltu v tloušťce vrstvy 2–5 mm. Určeno pouze pro vnitřní použití!

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být připraven dle požadavků DIN 18365, resp. DIN 18356, musí být zejména trvale suchý a čistý (bez nečistot, oleje, mastnoty, vosků a jiných separačních látek), bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a neměl by být příliš hladký ani příliš drsný. Níže uvedené podklady musí být opatřeny následujícími penetracemi a adhezními můstkky:

Silně savé cementové potěry:

- Nibogrund G 17 (ředění vodou 1 : 1)

Anhydritový litý potěr (mechanicky přebroušený a vysátý):

- Nibogrund G 17 (ředění vodou 1 : 1)

Litý asfaltový potěr (sytě zasypaný pískem, vysátý):

- Nibogrund Express

- Nibogrund G 17 (ředění vodou 1 : 1)

Xylolitový potěr

- Nibogrund E 30 plus (sytě zasypaný pískem)

- Nibogrund Express


Teraco, kamenná dlažba a jiné hladké a nesavé podklady:

- Nibogrund Express

Při penetrování savého cementového potěru ředěným Nibogrund G 17 je možné stěrkovací hmotu aplikovat na ještě vlhkou vrstvu penetrace. V ostatních případech se penetrace musí nechat zaschnout.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

Do čisté nádoby se natočí čistá studená voda a vsype se Niboplan 300. Pomocí míchacího přístroje o max. 600 ot./min. se stěrková hmotu důkladně mísí, dokud se nedosáhne homogenní konzistence bez hrudek. Směs se doporučuje po-



nechat minimálně 2 minuty odstát a znovu krátce promísit. Čerstvá směs se ihned poté nanáší na podklad a v případě nutnosti se uhlazuje ocelovým hladítkem nebo (při větších tloušťkách) se odzdušňuje jehlovým válečkem. Při tloušťce vrstvy nad 10 mm se stěrková směs musí nastavit ostrým pískem zrnitosti 0–4 mm. Písek se do směsi přidává jako poslední složka. V případě stěrkování litého asfaltového potěru v komerční výstavbě je potřeba stěrkovou hmotu zušlechtit plastifikátorem.

Směs bez nastavení pískem:

cca 5,5 l vody

25,0 kg Niboplanu 300

Spotřeba: cca 1,5 kg na m<sup>2</sup>/mm

Směs nastavená ostrým pískem:

cca 5,75 l vody (v závislosti na vlhkosti písku)

25,0 kg Niboplanu 300

16,0 kg (= 65 % hmotnostních) písku 0–4 mm

Spotřeba: cca 1,0 kg na m<sup>2</sup>/mm

Niboplan 300 je (bez nastavení pískem) možné míchat a dopravovat vhodným čerpadlem.

Případné přestěrkování další vrstvou Niboplanu 300 se nejlépe provádí v době, kdy je první vrstva již dostatečně pevná pro zatížení chůzí, přičemž je ještě vlhká. Dojde-li k jejímu vyschnutí, musí se před druhým stěrkováním opatřit penetrací NIBOGRUND G 17 (ředění vodou 1 : 1).

Tuhnoucí vrstvy je nutné chránit před příliš rychlým schnutím, které způsobuje např. přímý sluneční svit, průvan, vysoká pokojová teplota apod. Před lepením krytin musí být vyrovnávací vrstva úplně vyschlá.

## SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v suchu. Skladovatelnost v původním obalu je 6 měsíců. Chraňte před vlhkostí. Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedena na obalu (číslo šarže: 1. číslo = rok výroby, 2. a 3. číslo = týden výroby v daném roce).

## OCHRANA PŘI PRÁCI



„Dráždivý“. Dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu a na etiketě výrobku.

## DODÁVANÉ BALENÍ

Papírový pytel 25 kg.

## GISCODE

ZP1, s malým obsahem chromátů podle nařízení ES 1907/2006 (REACH).



Těmito pokyny vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku za konečný výsledek v jednotlivých případech nicméně přesto nemůžeme převzít z důvodu námi neovlivnitelných skladovacích a zpracovacích podmínek i kvůli široké škále možných aplikací a způsobů použití. Proto doporučujeme vždy provést předem vlastní zkoušky. Při vystavení výrobku vlivům UV záření může dojít ke změně zbarvení. Případné rozdíly v odstínu barvy jsou dány technologií výroby a nelze je zcela vyloučit. Při každé pokládce dbejte na zpracovávání výrobku se shodnou šarží. Náš technicko-obchodní poradenský servis je vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů.

Tímto vydáním končí platnost předchozích verzí dokumentu.

Vydání: 02.16

## TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE

Materiálová báze	cement zušlechtný polymery
Dodávané balení	šedá sypká směs
Spotřeba	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> / 1 mm tloušťky vrstvy
Teplota při zpracování	optimálně +15 °C až +20 °C, ne pod +5 °C nebo nad +30 °C
Mísicí poměr	viz návod k použití
Doba zpracovatelnosti (+18 °C)	během cca 25 minut od smísení
Zatížení chůzí	po cca 2–3 hodinách
Kladení podlahových krytin	po cca 24 hodinách
Zatížení kolečkovými židlemi	od tloušťky vrstvy 1 mm (kolečka dle ČSN EN 12529)
Podlahové topení	ano – dbejte souvisejících předpisů



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

